

## KROXX W-100

### 1. POPIS VÝROBKU

Kroxx W-100 je určený k lepeniu širokej škály materiálov vrátane dreva, papiera, kartónu, kože tkanín a pod. Doba tvrdnutia sa môže meniť podľa lepených podkladov, ale spravidla je táto doba rýchlejšia ako u bežných sekundových lepidiel.

### 2. POUŽITIE

Tento výrobok sa používa k lepeniu dreveného zariadenia nábytku, na balzové drevo a na knižnú väzbu. Veľmi sa hodí na porézne materiály či pomerne hladké a rovne povrchy.

### 3. VLASTNOSTI NEVYTVRDNUTÉHO MATERIÁLU

Typ chemikálie	etyl-2-kyanopropenoát
Farba	bezfarebná
Merná hmotnosť (g/cm <sup>3</sup> )	1,06
Viskozita (cP)	
– rozmedzie	80–110
– typická hodnota	100
Minimálna pevnosť v ťahu (N/mm <sup>2</sup> )	10
Úplné vytvrnutie (h)	24
Bod vzplanutia (°C)	>85
Záručná doba (mesiac)	12
Teplota spracovania (°C)	–50 až +80

### 4. DOBA VYTVRDNUTIA LEPIDLA

Priemerná rýchlosť vytvrdenia (s)	
Borovica	<15
Buk	<20
Cyprus	<20
Dub	<30
Koža	<20

### 5. POKYNY NA POUŽITIE

Proces lepenia je veľmi rýchly, a preto sa pred lepením uistite, že obe časti materiálu sú správne zarovnané. Ak je treba zlepíť nerovný či porézny povrch, je nutné použiť aktivačnú prímies. Niektoré umelé materiály vyžadujú primer. Uistite sa, že lepené diely sú čisté, suché a nezamastené. Lepidlo sa aplikuje priamo z obalu. Naneste šetrne na jednu stranu lepeného povrchu a pritlačte obe časti pevne k sebe až do uplynutia doby vytvrdenia.

V súlade so všeobecnými pravidlami by malo byť použitie kyanokrylátu v čo najmenšom množstve. Použitie väčšieho množstva spôsobí spomalenie tuhnutia a nižšiu pevnosť.

### 6. USKLADNENIE

Lepidlo by malo byť skladované v chladnej miestnosti mimo slnečného žiarenia. Teplota 5 °C je optimálna na uskladnenie.

### 7. VPLYV VEĽKOSTI ŠKÁR NA RÝCHLOSŤ TUHNUTIA

Kroxx sekundové lepidlo má najlepšie výsledky pri lepení dobre priliehavých častí. Výrobok by mal byť aplikovaný vo veľmi tenkej vrstve, aby bola zaistená rýchla polymerizácia a pevné zlepenie. Nadmerné medzery pri lepení spôsobia spomalenie tuhnutia. Kyanokrylátové aktivačné prímiesy by mali byť použité k urýchleniu procesu tuhnutia.

### 8. RÝCHLOSŤ TUHNUTIA A PODMIENKY PROSTREDIA

Kroxx sekundové lepidlo vyžaduje povrchovú vlhkosť v podklade, aby začal proces tuhnutia. Rýchlosť tuhnutia je znížená nízkymi vlhkosťnými podmienkami. Nízke teploty taktiež môžu spomaliť proces tuhnutia. Všetky možnosti týkajúce sa rýchlosti tuhnutia sú testované pri 21 °C.

### 9. ODOLNOSŤ V PROSTREDÍ A TEPLTNÉ MAXIMUM - PEVNOSŤ SPOJA

Kroxx sekundové lepidlo je vhodné pre použitie do teploty 80 °C. Pri teplote 80 °C si lepenie zachová približne 70 % pevnosti v porovnaní ako pri lepení za teploty 21 °C. Pevnosť lepenia pri 100 °C bude približne 50 % z plnej pevnosti ako pri lepení za teploty 21 °C.

#### - TEPELNÉ STARNUTIE

Kroxx sekundové lepidlo si udržuje cez 90 % zo svojej pevnosti, keď je zahriate na 80 °C po 90 dní a potom je testované pri 21 °C. Ohrievanie na 100 °C uberie približne 50 % predchádzajúcej pevnosti.

#### - CHEMICKÁ ODOLNOSŤ A ODOLNOSŤ VOČI ROZPÚŠŤADLÁM

Kroxx sekundové lepidlo vykazuje výbornú chemickú odolnosť voči väčšine olejov a rozpúšťadiel vrátane motorového oleja, olovnatého benzínu, ethanolu, propylalkoholu a freonu. Kyanokryláty postupom času nie sú odolné voči vysokej vlhkosti.

### 10. ROZSAH ÚDAJOV

Data obsiahnuté v tomto informačnom letáku sú udávané v typických hodnotách a rozsahu. Hodnoty sú založené na aktuálnych zkušobných datach a sú overené na obvyklých podkladoch.

### POZNÁMKA

Fakty tu uverejnené sú predkladané v dobrej viere, že sú spoľahlivé, ale slúžia len pre informáciu. Kroxx Inc. a zástupcovia firmy nemôžu prevziať zodpovednosť a ručiť za výsledky dosiahnuté použitím tohoto výrobku osobami, ktorých metódy sú mimo našej kontroly. Je na užívateľovi určiť vhodnosť výrobku a metódu použitia či prípravy pred upotrebením. Okrem toho užívateľ je zodpovedný za sledovanie a zabezpečenie opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a majetku pri zaobchádzaní s výrobkom a pri použití ďalších produktov firmy Kroxx Inc.

### PRI PRÍPADNÝCH OTÁZKACH A PRE DOPORUČENIA PROSÍM KONTAKTUJTE

Výhradný dovozca: Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice, Kavečianska 41, 040 01 Košice, Slovensko  
Tel.: +421 557 997 997, Fax: +421 557 997 999, E-mail: kroxx@kroxx.sk, www.kroxx.eu

Dokument č.: 01-006-12 / Dátum: 11-04-2006